

Technický list výrobku

STYROL EPS 80 ŠEDÝ

STYROL

výrobce pěnového polystyrenu

Kód značení výrobku	EPS-EN 13163-T1-L2-W2-S3-P3-CS(10)80- WL(T)3-WL(P)0,3-MU40
Typ výrobku	Tepelně izolační deska z pěnového polystyrenu EPS 80 s obsahem grafitu
Použití výrobku	Tepelně izolační desky určené pro kontaktní, částečně kontaktní a bezkontaktní zateplovací systémy. Lze použít také pro izolaci šikmých střech.

Vlastnosti		Deklarované hodnoty
Tloušťka	T1	± 1 mm
Délka	L2	± 2 mm
Šířka	W2	± 2 mm
Pravouhlost	S3	± 3 mm/m
Rovinnost	P3	± 3 mm
Pevnost v tlaku při 10% stlačení	CS(10)80	80 kPa
Dlouhodobá nasákavost při úplném ponoření	WL(T)3	≤ 3 % objemově
Dlouhodobá nasákavost při částečném ponoření	WL(P)0,3	≤ 0,3 kg/m ²
Faktor difúzního odporu	μ	20 - 40
Orientační objemová hmotnost	kg/m ³	16 - 19
Třída reakce na oheň	RtF	E
Součinitel tepelné vodivosti	λ _D	0,030 W/m.K

Výrobky odpovídají požadavkům ČSN EN 13163+A1:2016

Rozměry a balení					
Délka x šířka (mm)	Tloušťka (mm)	Množství v balíku			Tepelný odpor R _D (m ² .K/W)
		ks	m ²	m ³	
980 x 500	20	30	14,7	0,294	0,65
980 x 500	40	15	7,35	0,294	1,30
980 x 500	50	12	5,88	0,235	1,65
980 x 500	60	10	4,9	0,294	2,00
980 x 500	80	7	3,43	0,274	2,65
980 x 500	100	6	2,94	0,294	3,30
980 x 500	120	5	2,45	0,294	4,00
980 x 500	140	4	1,96	0,274	4,65
980 x 500	160	4	1,96	0,314	5,30
980 x 500	180	3	1,47	0,265	6,00
980 x 500	200	3	1,47	0,294	6,65

Dle dohody je možné řezání jiných rozměrů nebo tloušťek EPS desek.

Tepelně izolační desky jsou vyráběny ze samozhášivého materiálu na bázi polymeru, bez obsahu halogenových uhlovodíků a HBCDD. Při manipulaci nejsou potřeba žádná zvláštní opatření, protože výrobky jsou netoxické a nedráždivé. Pro povrchovou úpravu nebo lepení EPS se doporučují barvy či lepidla bez obsahu organických rozpouštědel.

Vydáno 23.5.2025. Uvedené údaje vycházejí z našich současných znalostí a zkušeností a jsou platné v době vydání tohoto Technického listu. Změna údajů vyhrazena.



STYROL a.s., Zašovská 750, 757 01 Valašské Meziříčí

Tel. 775 762 124, styrol@styrol.cz

www.styrol.cz